

Nastro antiscivolo nero con riga centrale fotoluminescente

Black anti-slip tape with photoluminescent centre strip

Descrizione Description

Nastro antiscivolo autoadesivo nero con una riga centrale fotoluminescente, che si carica alla luce e resta visibile al buio. Supporto in PVC, adesivo acrilico a base solvente, superficie di granuli di ossido di alluminio.

Black self-adhesive anti-slip tape with a photoluminescent centre strip that charges in the light and remains visible in the dark. PVC back carrier, solvent acrylic adhesive, aluminium oxide granule surface.

Dati tecnici Technical data

Proprietà Property	Valore Value	Metodo di prova Test method
Supporto Back carrier	0.1 mm PVC	Calibro Calliper
Spessore totale applicato Total applied thickness	1.03 mm	Calibro Calliper
Tipo di adesivo Adhesive type	Acrilico a base solvente Solvent acrylic	–
Minerale Mineral type	Ossido di alluminio Aluminium oxide	–
Adesione all'acciaio (g/25.4 mm²) Adhesion to steel (g/25.4 mm²)	≥ 1500	PSTC-4
Resistenza alla trazione (kg/25.4 mm²) Tensile strength (kg/25.4 mm²)	≥ 6.0	PSTC-31
Resistenza allo strappo (g) Tear resistance (g)	5600 ± 200	PSTC-39
Adesione al distacco 180° (N/25 mm) Peel adhesion 180° (N/25 mm)	21.1	FINAT FTM1
Resistenza alla trazione (N/25 mm) Tensile strength (N/25 mm)	95.7	Lloyd, cella 500 N Lloyd, 500 N load cell
Allungamento a rottura Elongation at break	≥ 25%	PSTC-31
Temperatura di esercizio Temperature range	-30 °C / +70 °C	vedi nota see note
Resistenza all'acqua (mesi) Water resistance (months)	10	PSTC-35
Resistenza ai prodotti chimici (mesi) Chemical resistance (months)	8	PSTC-35
Resistenza all'olio motore Motor oil resistance	Eccellente Excellent	PSTC-35
Vita (mesi) Life (months)	12 – 24	PSTC-9

Luminanza della riga centrale Centre strip luminance

dopo 5 minuti after 5 minutes	11.8 mcd/m²
dopo 10 minuti after 10 minutes	4.6 mcd/m²
dopo 20 minuti after 20 minutes	1.6 mcd/m²

Resistenza allo scivolamento Slip resistance

Prova Test	Risultato Result
Pendolo (cursore TRL), asciutto / bagnato Pendulum (TRL slider), dry / wet	102 / 71

Prove eseguite da un laboratorio indipendente riconosciuto; copie dei certificati disponibili su richiesta. Disponibili anche prove statiche ASTM C 1028-96. Tests carried out by a recognised independent laboratory; copy certificates available on request. Static test results (ASTM C 1028-96) also available.

Colori Colours

Colore Colour	RAL	LRV medio Average LRV
Nero · Black	7021	0.4
Riga fotoluminescente · Glow strip	6019	66.5

LRV: valore di riflettanza della luce (0 = nero assoluto, 100 = bianco puro). LRV misurato con metodo Lucideon WW22, conforme a BS 8493:2008+A1:2010. LRV: light reflectance value (0 = absolute black, 100 = pure white). LRV measured with Lucideon method WW22, compliant with BS 8493:2008+A1:2010.

Temperatura provata da laboratorio indipendente (Adhesive Technical Services Ltd, Inghilterra). Temperature test performed by an independent laboratory (Adhesive Technical Services Ltd, England).

Dati tecnici dichiarati dal produttore; prove eseguite da laboratori indipendenti. I valori sono indicativi: verificare l'idoneità del prodotto per l'uso previsto e applicarlo su superficie pulita e asciutta. Technical data declared by the manufacturer; tests carried out by independent laboratories. Values are for reference only: check the product is suitable for the intended use and apply it to a clean, dry surface.

Informazioni e certificati / Information and certificates: www.adesivisicurezza.it