Nastro biadesivo bianco in schiuma acrilica per fissaggio ad alta adesivita

Nastro biadesivo in schiuma bianco 1000 µm ad alta resistenza all'umidità

Nastro biadesivo composto da un supporto in schiuma PE e da una massa adesiva acrilica, di colore bianco con liner in carta marrone. Ha un'elevata resistenza al taglio ed è ampiamente resistente all'umidità, ideale per fissaggi in ambienti umidi.

COSTRUZIONE DEL PRODOTTO

Supporto	**Schiuma PE**
Adesivo	**Acrilico additivato (tackified)**
Spessore	**1000 µm**
Colore	**Bianco**
Liner	**Carta glassine marrone 70 µm 80 g/m²; film PE bianco 57 µm 57 g/m²; film MOPP rosso 80 µm 72 g/m²**

ADESIONE SU DIVERSE SUPERFICI (IMMEDIATA / DOPO 14 GIORNI)

Acciaio	**> 5,5* / > 8,0* N/cm**
Alluminio	**> 5,0* / > 8,0* N/cm**
ABS	**> 5,0* / > 8,0* N/cm**
PC	**> 5,0* / > 8,0* N/cm**
PS	**> 5,0* / > 7,5* N/cm**
PET	**> 5,0* / > 7,0* N/cm**
PVC	**> 5,0* / > 8,0* N/cm**
PP	**2,8 / 5,5 N/cm**
PE	**2,7 / 2,8 N/cm**

CARATTERISTICHE FISICHE

Resistenza alla temperatura – breve periodo	**90 °C**
Resistenza alla temperatura – lungo periodo	**80 °C**
Resistenza a trazione	**>= 15 N/15 mm**
Allungamento	**>= 200%**

VALUTAZIONI DI LABORATORIO

Resistenza al taglio statico (1000 g / 13 mm x 20 mm) a 23 °C	**Buona (+)**

I dati riportati sono valori tipici del materiale, ottenuti in condizioni di prova standard: non costituiscono specifica né garanzia. Verificare sempre l'idoneità del prodotto all'impiego previsto con una prova preliminare.

Resistenza al taglio statico (1000 g / 13 mm x 20 mm) a 40 °C	**Buona (+)**
Tack (rolling ball)	**Media (o)**
Resistenza ai plastificanti	**Media (o)**
Resistenza all'umidità	**Molto buona (++)**
Resistenza ai solventi	**Buona (+)**
Resistenza all'invecchiamento (UV)	**Buona (+)**

APPLICAZIONI

- Fissaggio di specchi in ambienti umidi
- Fissaggio di barre per finestre
- Fissaggio di specchietti auto
- Montaggio autoadesivo di fermacavi e canaline copricavo

NOTE

- I valori sono medi / parametri di specifica.
- * Rottura della schiuma durante la misurazione.
- Scala di valutazione: molto buona (++), buona (+), media (o), bassa (-).

I dati riportati sono valori tipici del materiale, ottenuti in condizioni di prova standard: non costituiscono specifica né garanzia. Verificare sempre l'idoneità del prodotto all'impiego previsto con una prova preliminare.