

Nastro antiscivolo per imbarcazioni (marino)

Marine anti-slip tape

Descrizione Description

Nastro antiscivolo resistente al sale, per imbarcazioni e ambienti marini, delicato sulla pelle nuda e sui tessuti.
Salt-resistant anti-slip tape for boats and marine environments, kind to bare skin and clothing.

Dati tecnici Technical data

Proprietà Property	Valore Value	Metodo di prova Test method
Supporto Back carrier	0.04 mm PVC	Calibro Calliper
Spessore totale applicato Total applied thickness	0.99 mm	Calibro Calliper
Spessore totale Total thickness	1.2 mm	Calibro Calliper
Tipo di adesivo Adhesive type	Acrilico a base solvente Solvent acrylic	–
Minerale Mineral type	S2	–
Adesione all'acciaio (g/25.4 mm²) Adhesion to steel (g/25.4 mm²)	≥ 1500	PSTC-4
Resistenza alla trazione (kg/25.4 mm²) Tensile strength (kg/25.4 mm²)	≥ 5.0	PSTC-31
Allungamento a rottura Elongation at break	≥ 5%	PSTC-31
Peso applicato Applied weight	800 g/m²	–
Temperatura di esercizio Temperature range	-30 °C / +70 °C	vedi nota see note
Resistenza all'acqua (mesi) Water resistance (months)	10	PSTC-35
Resistenza ai prodotti chimici (mesi) Chemical resistance (months)	8	PSTC-35
Resistenza all'olio motore Motor oil resistance	Eccellente Excellent	PSTC-35
Vita (mesi) Life (months)	12 – 24	PSTC-9

Resistenza allo scivolamento Slip resistance

Prova Test	Risultato Result
Pendolo (cursore TRL), asciutto / bagnato Pendulum (TRL slider), dry / wet	96 / 42

Valori del pendolo dalla scheda del produttore del 21/03/2022. Prove eseguite da un laboratorio indipendente riconosciuto; copie dei certificati disponibili su richiesta. Disponibili anche prove statiche ASTM C 1028-96. Pendulum values from the manufacturer's data sheet of 21/03/2022. Tests carried out by a recognised independent laboratory; copy certificates available on request. Static test results (ASTM C 1028-96) also available.

Colori Colours

Colore Colour	RAL	LRV medio Average LRV
Nero · Black	9004	0
Blu · Blue	5017	7
Grigio · Grey	7042	24.75
Bianco · White	9016	62

LRV: valore di riflettanza della luce (0 = nero assoluto, 100 = bianco puro). LRV misurato con metodo Lucideon WW22, conforme a BS 8493:2008+A1:2010. LRV: light reflectance value (0 = absolute black, 100 = pure white). LRV measured with Lucideon method WW22, compliant with BS 8493:2008+A1:2010.

Temperatura provata da laboratorio indipendente (Adhesive Technical Services Ltd, Inghilterra). Temperature test performed by an independent laboratory (Adhesive Technical Services Ltd, England).

Dati tecnici dichiarati dal produttore; prove eseguite da laboratori indipendenti. I valori sono indicativi: verificare l'idoneità del prodotto per l'uso previsto e applicarlo su superficie pulita e asciutta. Technical data declared by the manufacturer; tests carried out by independent laboratories. Values are for reference only: check the product is suitable for the intended use and apply it to a clean, dry surface. Informazioni e certificati / Information and certificates: www.adesivisicurezza.it