Racla in poliuretano, durezza 90 Shore A

Polyurethane squeegee, hardness 90 Shore A

Descrizione Description

Poliuretano compatto per racle. I valori sono quelli dichiarati dal produttore per la durezza 90 Shore A.

Solid polyurethane for squeegees. Values are those declared by the manufacturer for hardness 90 Shore A.

Dati tecnici Technical data

Proprietà Property	**Valore** Value	**Norma o metodo** Standard or method
Durezza Hardness	**90 Sh A**	DIN 53505
Densità Density	**1,25 g/cm³**	DIN 53479
Allungamento a rottura Ultimate elongation	**500%**	DIN 53504
Carico di rottura Ultimate tensile strength	**450 kg/cm²**	DIN 53504
Resistenza alla lacerazione Tear resistance	**100 kg/cm**	ASTM D 624 C
Abrasione Abrasion	**43 mm³**	DIN 53516
Resilienza Resilience	**45%**	DIN 53512
Deformazione permanente, 70 h a temperatura ambiente Permanent deformation, 70 h at room temperature	**14%**	DIN 53517
Deformazione permanente, metodo B dopo 22 h a 70 °C Permanent deformation, method B after 22 h at 70 °C	**30%**	DIN 53517
Invecchiamento in aria, 70 h a 100 °C: variazione di durezza Ageing in air, 70 h at 100 °C: hardness variation	**-1 Sh A**	ASTM D 513
Invecchiamento in aria, 70 h a 100 °C: variazione di allungamento Ageing in air, 70 h at 100 °C: elongation variation	**0%**	ASTM D 513
Invecchiamento in aria, 70 h a 100 °C: variazione del carico di rottura Ageing in air, 70 h at 100 °C: tensile strength variation	**-5%**	ASTM D 513
Olio ASTM n. 3, 70 h a 100 °C: variazione di durezza Oil ASTM No. 3, 70 h at 100 °C: hardness variation	**0 Sh A**	ASTM D 471
Olio ASTM n. 3, 70 h a 100 °C: variazione di allungamento Oil ASTM No. 3, 70 h at 100 °C: elongation variation	**+5%**	ASTM D 471
Olio ASTM n. 3, 70 h a 100 °C: variazione del carico di rottura Oil ASTM No. 3, 70 h at 100 °C: tensile strength variation	**-3%**	ASTM D 471
Olio ASTM n. 3, 70 h a 100 °C: variazione di volume Oil ASTM No. 3, 70 h at 100 °C: volume variation	**0%**	ASTM D 471
Olio ASTM n. 5, 70 h a 100 °C: variazione di durezza Oil ASTM No. 5, 70 h at 100 °C: hardness variation	**0 Sh A**	ASTM D 471
Olio ASTM n. 5, 70 h a 100 °C: variazione di allungamento Oil ASTM No. 5, 70 h at 100 °C: elongation variation	**+2%**	ASTM D 471
Olio ASTM n. 5, 70 h a 100 °C: variazione del carico di rottura Oil ASTM No. 5, 70 h at 100 °C: tensile strength variation	**+2%**	ASTM D 471
Olio ASTM n. 5, 70 h a 100 °C: variazione di volume Oil ASTM No. 5, 70 h at 100 °C: volume variation	**0%**	ASTM D 471

La durezza del poliuretano va misurata a una temperatura tra 15 °C e 25 °C. Polyurethane hardness must be measured at a temperature between 15 °C and 25 °C.

Dati tecnici dichiarati dal produttore. I valori sono indicativi e non costituiscono specifica né garanzia: verificare sempre l'idoneità del prodotto all'impiego previsto. Technical data declared by the manufacturer. Values are for reference only and are neither a specification nor a warranty: always check the product is suitable for the intended use.
StickersLab S.r.l. · **www.adesivisicurezza.it**