STICKERSLAB GHIRARDI

SCHEDA TECNICA
Prodotto n. **1688 - cod. 902130**
Emessa il 12/11/2026

Custodia schermante Faraday per smartphone

Custodia in tessuto conduttivo metallizzato (gabbia di Faraday)

Custodia per smartphone in tessuto conduttivo metallizzato. Chiusa correttamente, isola il telefono dalle reti senza fili: rete cellulare, Wi-Fi, Bluetooth e localizzazione. Il tessuto schermante è stato misurato da un laboratorio accreditato: da 84 dB a 1 GHz a 54 dB a 10 GHz.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Materiale schermante	**tessuto conduttivo metallizzato**
Strati schermanti	**2 strati di tessuto conduttivo**
Materiale esterno	**tessuto in nylon**
Chiusura	**striscia a strappo e patta ripiegata con elastico**
Misure interne	**20 x 12 cm**
Telefoni compatibili	**fino a 6,9 pollici, anche con cover (es. iPhone Pro Max)**
Colore	**grigio**
Confezione	**1 pezzo; sconti per quantità**

PRESTAZIONI DEL TESSUTO SCHERMANTE

Metodo di misura	**GJB 8820-2015, finestra in camera schermata**
Laboratorio	**laboratorio di prova accreditato (CNAS)**
Campione	**tessuto in piano, 330 x 330 mm**

Efficacia di schermatura / Frequenza

1 GHz	3 GHz	5 GHz	8 GHz	10 GHz	13 GHz	15 GHz	18 GHz
84,2 dB	**78,5 dB**	**64,4 dB**	**63,5 dB**	**54,1 dB**	**67,4 dB**	**67,4 dB**	**74,7 dB**

Alogeni (F, Cl, Br, I)	**non rilevati, < 10 mg/kg (EN 14582:2016)**

APPLICAZIONI

- Riunioni riservate, consigli di amministrazione, trattative
- Studi legali, colloqui e incontri con informazioni sensibili
- Custodia di telefoni da conservare o da analizzare senza collegamento
- Chiavi auto keyless, carte contactless e badge insieme al telefono
- Protezione dei dispositivi in viaggio e in trasferta
- Prove e collaudi di dispositivi senza fili

USO CORRETTO

Inserire il telefono e chiudere la custodia completamente: una chiusura incompleta lascia passare il segnale. Per verificarla, chiamare il telefono chiuso nella custodia: deve risultare non raggiungibile. Dentro la custodia il telefono cerca la rete e consuma più batteria. Non forare, tagliare o piegare a spigolo il tessuto; conservare in luogo asciutto.

I dati riportati sono valori tipici del materiale, ottenuti in condizioni di prova standard: non costituiscono specifica né garanzia. Le misure di schermatura si riferiscono al tessuto in piano. Verificare sempre l'idoneità del prodotto all'impiego previsto con una prova preliminare.